



NORIS BLATTGOLDFABRIK

Noris Blattgold GmbH vyrábí více než 25 druhů plátkového zlata pro každou oblast použití výhradně v Německu pod označením kvality „Made in Germany | Made by Noris“. Noris Blattgold GmbH garantuje německou kvalitu.

info@noris-blattgold.de | Telefon: [+49 9122 9893-0](tel:+49912298930)

Technický list

Listové kovy, plátková měď, plátkový hliník, oxidové kovy, pravé plátkové stříbro

Provedení volné a transferové

TECHNICKÉ ÚDAJE

Odstín	zlato/stříbro/měď
Stupeň lesku	vysoký lesk
Kovový základ	mosaz, měď, hliník
Specifická hmotnost	od cca 12,0 – 19,06 g/cm ³
Konzistence / tloušťka	cca 0,000125 mm
Formát	80 × 80 mm (jiné formáty na vyžádání)
Teplotní odolnost	cca +150 °C
Bod vzplanutí	nad cca +300 °C
GefStoffV:	



NORIS
BLATTGOLDFABRIK

Hliník: **Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)**

Tato látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení 1272/2008/ES

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): není vyžadováno

Signální slovo: není vyžadováno

Doplňující údaje: Výrobky z hliníku jsou předměty a ve formě, v jaké jsou uváděny na trh, nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví ani pro vodní prostředí.

Látky

Název látky: hliník

ES číslo: 231-072-3

CAS číslo: 7429-90-5

Sumární vzorec: Al

Obsah: hliník min. 99,999 %

Měď:

Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Tato látka nesplňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení 1272/2008/ES

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): není vyžadováno

Signální slovo: není vyžadováno

Doplňující údaje: Výrobky z mědi a slitin mědi jsou předměty a ve formě, v jaké jsou uváděny na trh, nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví ani pro vodní prostředí.

Látky

Název látky: měď

ES číslo: 231-159-6

CAS číslo: 7440-50-8

Sumární vzorec: Cu

Obsah: měď min. 99,999 %

Schlagmetall / mosaz: Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)

Tato látka nespĺňuje kritéria pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP): není vyžadováno

Signální slovo: není vyžadováno

Další informace: Výrobky z měděných slitin jsou předměty a jako takové nepředstavují nebezpečí pro lidské zdraví ani pro životní prostředí, pokud jsou používány v běžném provozu a uváděny na trh.

Látky

Název látky:	Měď – zinková slitina (mosaz)
ES číslo:	Měď: 231-159-6 a zinek: 231-175-3
CAS číslo:	Měď: 7440-50-8 a zinek: 7440-66-6
Sumární vzorec:	CuZn
Obsah složek:	Měď min. 82 %, zbytek zinek

Označení podle VbF:	nepodléhá
Balení:	1 balení = 25 listů / 250 listů
Skladování:	skladujte v suchu při cca +15 °C

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ

Teplota zpracování:	cca +15 – 25 °C
Příprava podkladu:	podklad musí být čistý, suchý a bez mastnoty Příprava podkladu vždy závisí na konkrétním podkladu a použité technice zlacení.
Použití:	použitelné pro všechny běžné techniky zlacení
Doporučená lepidla:	Kölner Permacoll HA (čirý, červený, černý), Aqua Size
Doba tvrdnutí:	dle použité techniky zlacení, teploty zpracování a nanášeného prostředku
Přelakovatelný:	viz doba tvrdnutí

DŮLEŽITÉ POKYNY K POUŽITÍ

Provedení volné (loose) Plátkové kovové listy jsou volně po 25/250 listech v sešitku/knížce.

Provedení transfer Plátkové kovové listy jsou mechanicky slisovány na voskový papír a jsou po 25/250 listech v sešitku/knížce. Použitelné stejně jako obtiskový obraz.

**Barevné rozdíly, změny odstínů, vzory, struktury a žilkování jsou u plátkových, hliníkových a měděných kovů přirozené a nejsou důvodem k reklamaci. Pro rovnoměrný vzhled větších ploch (od 0,5 m²) prosím objednávejte samostatně
→ speciálně vybranou šarži.**

Zpracujte prosím do 2 měsíců! Ztmavnutí v důsledku oxidace!

U všech plátkových kovů a pravého stříbra v provedení transfer a na roli (papírový nosič) se mohou před přelakováním objevit případné zbytky vosku. Podklad musí být uzavřený a nesmí dále nasávat! Při zpracování respektujte pokyny k příslušnému lepidlu.

Při vyšších teplotách dbejte na chladné skladování, protože plátkový kov je nanesen na voskovém papíru. NEVYSTAVUJTE ZÁTĚŽI!

Důležité informace

Údaje a další informace uvedené v tomto „Technickém informačním listu“ odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností. Slouží pouze k informaci našim zákazníkům, nezavazují je však povinnosti si naše produkty před použitím na vlastní odpovědnost vyzkoušet. Změny složení produktů v rámci technického pokroku nebo dalšího vývoje si vyhraujeme. Snažíme se Vám vždy poskytnout technické informace stejně jako aplikačně-technické a uživatelské poradenství. Nemůžeme však převzít odpovědnost za výsledky zpracování, protože podmínky použití leží mimo naši kontrolu. V případě problémů jsme Vám samozřejmě rádi k dispozici. To však nezavazuje uživatele povinnosti ověřit naše údaje a doporučení pro zamýšlené použití na vlastní odpovědnost. Za vady materiálu a jeho kvalitu ručíme v rámci našich Všeobecných obchodních podmínek. Technické informace jsou rovněž závazné pouze po našem písemném schválení. Dotisk, i částečně, a jakékoli změny jsou povoleny pouze s písemným souhlasem společnosti Noris Blattgold GmbH.